

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W015186

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海威婷工贸有限公司		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	/		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1份（2件）
样品状态/描述	无异常/ 白色针织		委托样品送到日期	2026-05-14
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024			
检测日期	2026-05-14		至	2026-05-20
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-05-20			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

乔丹

编制

陈雅静

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W015186-T恤

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	锐利尖端与锐利边缘	/	不应存在	不存在	符合
2	异味	/	无	无	符合

样品编号:26W015186-T恤-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	/	棉 52.2 聚酯纤维 47.8	/
2	顶破强力		N	≥250	629	符合
3	起毛起球		级	≥3-4	4	符合
4	pH值		/	4.0~8.5	6.2	符合
5	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
6	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
7	耐光色牢度		级	≥4	4	符合
8	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	≥3-4	4	符合
		碱性	级	≥3-4	4	符合

样品编号:26W015186-T恤-领子

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	30	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合

备注：1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。
2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。
3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。
4. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。

以下空白。

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W015187

第 1 页 共 4 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海威婷工贸有限公司		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	/		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1份 (2件)
样品状态/描述	无异常/ 白底藏青条纹针织		委托样品送到日期	2026-05-14
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019			
检测日期	2026-05-14 至		2026-05-19	
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-05-19			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

施廷婷

编制

陈雅静

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

样品编号:26W015187-T恤

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	面料	N	≥140	后袖窿缝：200	符合
2	锐利尖端与锐利边缘		/	不应存在	不存在	符合
3	异味		/	无	无	符合

样品编号:26W015187-T恤-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	/	棉 95.7 氨纶 4.3	/
2	顶破强力		N	≥250	461	符合
3	起毛起球		级	≥3-4	3-4	符合
4	pH值		/	4.0~8.5	6.4	符合
5	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
6	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
7	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
8	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
9	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
10	耐摩擦色牢度	干摩[直向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[直向]	级	≥3	4	符合
11	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
12	耐光色牢度		级	≥4	4	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W015187-T恤-领子

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合

样品编号:26W015187-T恤-罗纹

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合

备注：1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。
2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。
3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。
4. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。

以下空白。

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W015188


第 1 页 共 4 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海威婷工贸有限公司		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	/		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1份（2件）
样品状态/描述	无异常/ 蓝色针织		委托样品送到日期	2026-05-14
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024			
检测日期	2026-05-14		至 2026-05-19	
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-05-19			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准 

编制 



上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

样品编号:26W015188-T恤

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	锐利尖端与锐利边缘	N	不应存在	不存在	符合
2	异味	/	无	无	符合

样品编号:26W015188-T恤-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	/	棉 55.3 聚酯纤维 44.7	/
2	顶破强力		N	≥250	564	符合
3	起毛起球		级	≥3-4	4	符合
4	pH值		/	4.0~8.5	6.0	符合
5	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
6	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
7	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
8	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
9	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
10	耐摩擦色牢度	干摩[直向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[直向]	级	≥3	4-5	符合
11	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
12	耐光色牢度		级	≥4	4	符合
13	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	≥3-4	4	符合
		碱性	级	≥3-4	4	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W015188-T恤-领子

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	36	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
备注：1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。 2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 4. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W016069

第 1 页 共 4 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海威婷工贸有限公司		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	/		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1份（2条）
样品状态/描述	无异常/ 藏青色针织		委托样品送到日期	2026-05-19
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.2-2009 GB/T 29862-2013			
检测日期	2026-05-19 至		2026-05-22	
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-05-22			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

施廷婷

编制

杨妃妃

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

样品编号:26W016069-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	棉 74±5 聚酯纤维 21±5 氨纶 5±3	棉 73.6 聚酯纤维 21.3 氨纶 5.1	符合
2	顶破强力		N	≥250	564	符合
3	起毛起球		级	≥3-4	3-4	符合
4	pH值		/	4.0~8.5	5.8	符合
5	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
6	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
7	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
8	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
9	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
10	耐摩擦色牢度	干摩[直向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[直向]	级	≥3	3	符合
11	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
12	耐光色牢度		级	≥4	4	符合

样品编号:26W016069-罗纹

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合

检测报告

样品编号:26W016069-长裤

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	裤后裆缝	N	≥140	240	符合
2	异味		/	无	无	符合

备注：1.耐光色牢度：方法3，曝晒循环A1
2.pH值萃取介质为氯化钾溶液。
3.甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。
4.可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。
5.本机构不对客户提供的信息真实性负责。

以下空白。

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W016073

第 1 页 共 4 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海威婷工贸有限公司		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	/		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1份（2条）
样品状态/描述	无异常/ 藏青色针织		委托样品送到日期	2026-05-19
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 38015-2019 GB/T 29862-2013			
检测日期	2026-05-19 至		2026-05-22	
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-05-22			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

张虹

编制

杨妃妃

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

样品编号:26W016073-长裤

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	裤后裆缝	N	≥140	210	符合
2	锐利尖端与锐利边缘		/	不应存在	不存在	符合
3	异味		/	无	无	符合

样品编号:26W016073-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	棉 94±5 氨纶 6±3	棉 94.2 氨纶 5.8	符合
2	顶破强力		N	≥250	406	符合
3	起毛起球		级	≥3-4	3-4	符合
4	pH值		/	4.0~8.5	5.9	符合
5	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
6	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
7	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
8	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
9	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
10	耐摩擦色牢度	干摩[直向]	级	≥3-4	4	符合
		湿摩[直向]	级	≥3	3	符合
11	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
12	耐光色牢度		级	≥4	4	符合

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

样品编号:26W016073-罗纹

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
备注：1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。 2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 4. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W016074

第 1 页 共 4 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海威婷工贸有限公司		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	/		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1份（2件）
样品状态/描述	无异常/ 天蓝色针织		委托样品送到日期	2026-05-19
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 GB/T 29862-2013			
检测日期	2026-05-19		至 2026-05-25	
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-05-25			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

施廷婷

编制

杨妃妃

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W016074-T恤

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	后袖窿缝	N	≥140	410	符合
2	锐利尖端与锐利边缘		/	不应存在	不存在	符合
3	异味		/	无	无	符合

样品编号:26W016074-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	棉 60.5±5 聚酯纤维 39.5±5	棉 60.6 聚酯纤维 39.4	符合
2	顶破强力		N	≥250	725	符合
3	起毛起球		级	≥3-4	4	符合
4	pH值		/	4.0~8.5	7.0	符合
5	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
6	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
7	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
8	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
9	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
10	耐摩擦色牢度	干摩[直向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[直向]	级	≥3	4-5	符合
11	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
12	耐光色牢度		级	≥4	4	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W016074-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
13	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	≥3-4	4	符合
		碱性	级	≥3-4	4	符合

样品编号:26W016074-领子

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合

备注：1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。
2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。
3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。
4. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。

以下空白。

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W016192

第 1 页 共 4 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海威婷工贸有限公司		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	/		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1份（2条）
样品状态/描述	无异常/ 卡其色梭织		委托样品送到日期	2026-05-19
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 29862-2013			
检测日期	2026-05-19 至		2026-05-25	
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-05-25			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

施廷婷

编制

杨妃妃

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

样品编号:26W016192-长裤

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	裤后裆缝	N	≥140	260	符合
2	锐利尖端与锐利边缘		/	不应存在	不存在	符合
3	异味		/	无	无	符合

样品编号:26W016192-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	棉 100	棉 100	符合
2	断裂强力	经向	N	≥200	1400	符合
		纬向	N	≥200	360	符合
3	接缝处纱线滑移		mm	≤6	下裆缝：4	符合
4	pH值		/	4.0～8.5	6.1	符合
5	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
6	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
7	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
8	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
9	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
10	耐摩擦色牢度	干摩[经向]	级	≥3-4	4-5	符合
		干摩[纬向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[经向]	级	≥3	4-5	符合
		湿摩[纬向]	级	≥3	4-5	符合

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

样品编号:26W016192-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
11	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
12	耐光色牢度		级	≥4	4	符合

样品编号:26W016192-口袋布

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合

备注：1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。
2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。
3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。
4. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。

以下空白。

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W016193

第 1 页 共 4 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海威婷工贸有限公司		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	/		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1份（2件）
样品状态/描述	无异常/ 蓝条纹梭织		委托样品送到日期	2026-05-19
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 29862-2013			
检测日期	2026-05-19 至		2026-05-22	
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-05-22			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

张虹

编制

陈雅静

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

样品编号:26W016193-衬衫

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	后袖窿缝	N	≥140	120	符合
2	锐利尖端与锐利边缘		/	不应存在	不存在	符合
3	异味		/	无	无	符合

样品编号:26W016193-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	棉 100	棉 100	符合
2	断裂强力	经向	N	≥200	760	符合
		纬向	N	≥200	320	符合
3	pH值		/	4.0~8.5	6.5	符合
4	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
5	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
6	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
7	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
8	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
9	耐摩擦色牢度	干摩[经向]	级	≥3-4	4-5	符合
		干摩[纬向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[经向]	级	≥3	4	符合
		湿摩[纬向]	级	≥3	4	符合
10	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W016193-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
11	耐光色牢度		级	≥4	4	符合
12	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	≥3-4	4	符合
		碱性	级	≥3-4	4	符合

样品编号:26W016193-领子

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合

备注：1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。
2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。
3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。
4. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。

以下空白。

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W016194

第 1 页 共 4 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海威婷工贸有限公司		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	/		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1份 (2件)
样品状态/描述	无异常/ 藏青条纹梭织		委托样品送到日期	2026-05-19
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 29862-2013			
检测日期	2026-05-19 至		2026-05-22	
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-05-22			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

施廷婷

编制

陈雅静

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

样品编号:26W016194-衬衫

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	后袖窿缝	N	≥140	200	符合
2	锐利尖端与锐利边缘		/	不应存在	不存在	符合
3	异味		/	无	无	符合

样品编号:26W016194-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	棉 100	棉 100	符合
2	断裂强力	经向	N	≥200	700	符合
		纬向	N	≥200	410	符合
3	pH值		/	4.0~8.5	6.4	符合
4	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
5	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
6	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
7	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
8	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	3-4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
9	耐摩擦色牢度	干摩[经向]	级	≥3-4	4-5	符合
		干摩[纬向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[经向]	级	≥3	4	符合
		湿摩[纬向]	级	≥3	4	符合
10	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W016194-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
11	耐光色牢度		级	≥4	4	符合
12	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	≥3-4	4	符合
		碱性	级	≥3-4	4	符合

样品编号:26W016194-领子

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合

备注：1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。
2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。
3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。
4. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。

以下空白。

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W016195

第 1 页 共 4 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海威婷工贸有限公司		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	/		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1份（2件）
样品状态/描述	无异常/ 蓝色梭织		委托样品送到日期	2026-05-19
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 29862-2013			
检测日期	2026-05-19 至		2026-05-22	
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-05-22			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

施廷婷

编制

陈雅静

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W016195-衬衫

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	后袖窿缝	N	≥140	140	符合
2	锐利尖端与锐利边缘		/	不应存在	不存在	符合
3	异味		/	无	无	符合

样品编号:26W016195-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	棉 100	棉 100	符合
2	断裂强力	经向	N	≥200	620	符合
		纬向	N	≥200	460	符合
3	接缝处纱线滑移		mm	≤6	袖缝： 1	符合
4	pH值		/	4.0～8.5	6.4	符合
5	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
6	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
7	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
8	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
9	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
10	耐摩擦色牢度	干摩[经向]	级	≥3-4	4-5	符合
		干摩[纬向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[经向]	级	≥3	4-5	符合
		湿摩[纬向]	级	≥3	4-5	符合

样品编号:26W016195-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
11	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[毛]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
12	耐光色牢度		级	≥4	4	符合
13	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	≥3-4	4	符合
		碱性	级	≥3-4	4	符合

样品编号:26W016195-领子

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合

备注：1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。
2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。
3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。
4. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。

以下空白。

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W016196

第 1 页 共 4 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海威婷工贸有限公司		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	/		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1份（2件）
样品状态/描述	无异常/ 蓝细条纹梭织		委托样品送到日期	2026-05-19
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 GB/T 29862-2013			
检测日期	2026-05-19 至		2026-05-22	
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-05-22			
备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。				

批准

施廷婷

编制

陈雅静

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W016196-衬衫

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	后袖窿缝	N	≥140	380	符合
2	锐利尖端与锐利边缘		/	不应存在	不存在	符合
3	异味		/	无	无	符合

样品编号:26W016196-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	聚酯纤维 65±5 棉 35±5	聚酯纤维 63.3 棉 36.7	符合
2	断裂强力	经向	N	≥200	950	符合
		纬向	N	≥200	600	符合
3	pH值		/	4.0~8.5	6.1	符合
4	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
5	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
6	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
7	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
8	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
9	耐摩擦色牢度	干摩[经向]	级	≥3-4	4-5	符合
		干摩[纬向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[经向]	级	≥3	4-5	符合
		湿摩[纬向]	级	≥3	4-5	符合
10	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W016196-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
11	耐光色牢度		级	≥4	4	符合
12	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	≥3-4	4	符合
		碱性	级	≥3-4	4	符合

样品编号:26W016196-领子

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合

备注：1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。
2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。
3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。
4. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。

以下空白。

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W016197

第 1 页 共 4 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海威婷工贸有限公司		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	/		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1份（2件）
样品状态/描述	无异常/ 白色梭织		委托样品送到日期	2026-05-19
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 GB/T 29862-2013			
检测日期	2026-05-19		至	2026-05-22
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-05-22			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

施廷婷

编制

陈琦

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

样品编号:26W016197-衬衫

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	N	≥140	后袖窿缝：230	符合
2	锐利尖端与锐利边缘	/	不应存在	不存在	符合
3	异味	/	无	无	符合

样品编号:26W016197-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	棉 60±5 聚酯纤维 40±5	棉 60.7 聚酯纤维 39.3	符合
2	断裂强力	经向	N	≥200	820	符合
		纬向	N	≥200	430	符合
3	接缝处纱线滑移		mm	≤6	袖缝：1	符合
4	pH值		/	4.0～8.5	5.6	符合
5	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
6	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
7	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
8	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
9	耐光色牢度		级	≥4	4	符合
10	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	≥3-4	4	符合
		碱性	级	≥3-4	4	符合

样品编号:26W016197-领子

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W016197-领子

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
备注：1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。 2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 4. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W016198

第 1 页 共 4 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海威婷工贸有限公司		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	/		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1份（2件）
样品状态/描述	无异常/ 白色梭织		委托样品送到日期	2026-05-19
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 GB/T 29862-2013			
检测日期	2026-05-19		至	2026-05-22
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-05-22			
备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。				

批准

牟晓菲

编制

陈琦

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

样品编号:26W016198-衬衫

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	N	≥140	后袖窿缝：220	符合
2	锐利尖端与锐利边缘	/	不应存在	不存在	符合
3	异味	/	无	无	符合

样品编号:26W016198-大身

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	聚酯纤维 65±5 棉 35±5	聚酯纤维 64.0 棉 36.0	符合
2	断裂强力	经向	N	≥200	810	符合
		纬向	N	≥200	530	符合
3	接缝处纱线滑移		mm	≤6	袖缝：1	符合
4	pH值		/	4.0～8.5	6.5	符合
5	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
6	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
7	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
8	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4-5	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4-5	符合
9	耐光色牢度		级	≥4	4	符合
10	耐光、汗复合色牢度	酸性	级	≥3-4	4	符合
		碱性	级	≥3-4	4	符合

样品编号:26W016198-领子

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W016198-领子

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
备注：1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。 2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 4. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W018583

第 1 页 共 4 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海威婷工贸有限公司		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	/		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1份（2条）
样品状态/描述	无异常/ 藏青梭织		委托样品送到日期	2026-06-04
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 GB/T 29862-2013			
检测日期	2026-06-04		至	2026-06-09
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-06-09			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

乔丹

编制

李沁怡

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W018583-裤子

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	面料	N	≥140	裤后裆缝：160	符合
2	接缝处纱线滑移		mm	≤6	下裆缝：5	符合
3	异味		/	无	无	符合

样品编号:26W018583-藏青面料

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	聚酯纤维 94.7±5 粘纤 5.3±3	聚酯纤维 96.9 粘纤 3.1	符合
2	断裂强力	经向	N	≥200	1800	符合
		纬向	N	≥200	840	符合
3	起毛起球		级	≥3-4	4	符合
4	pH值		/	4.0~8.5	5.8	符合
5	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
6	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
7	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[粘纤]	级	≥3-4	4	符合
8	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[粘纤]	级	≥3-4	4	符合
9	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[粘纤]	级	≥3-4	4	符合
10	耐摩擦色牢度	干摩[经向]	级	≥3-4	4	符合
		干摩[纬向]	级	≥3-4	4	符合
		湿摩[经向]	级	≥3	4	符合
		湿摩[纬向]	级	≥3	4	符合

上海纺织集团检测标准有限公司
检 测 报 告

样品编号:26W018583-藏青面料

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
11	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[粘纤]	级	≥3-4	4	符合
12	耐光色牢度		级	≥4	4	符合

样品编号:26W018583-黑色口袋布

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合

备注： 1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。
2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。
3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。
4. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。

以下空白。

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W020390-B01

第 1 页 共 4 页

检 测 报 告

样品名称	1#校服 面料 2#校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海威婷工贸有限公司		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	/		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1块+1份 (2件)
样品状态/描述	无异常/ 1#2#灰色针织		委托样品送到日期	2026-06-17
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015 FZ/T 01057.2-2007 FZ/T 01057.3-2007 FZ/T 01057.4-2007 GB/T 2910.11-2024 GB/T 29862-2013			
检测日期	2026-06-17 至		2026-06-23	
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-06-23			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

张虹

编制

李沁怡

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W020390-1#

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求	检测结果	单项判定
1	起毛起球	级	≥3-4	3-4	符合

样品编号:26W020390-2#T恤

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	接缝强力	面料	N	≥140	后袖窿缝：260	符合
2	异味		/	无	无	符合

样品编号:26W020390-2#灰色大身面料

检 测 结 果 汇 总						
序号	检测项目名称		单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	纤维含量		%	棉 57.8±5 聚酯纤维 42.2±5	棉 57.6 聚酯纤维 42.4	符合
2	顶破强力		N	≥250	827	符合
3	pH值		/	4.0~8.5	6.0	符合
4	甲醛含量		mg/kg	≤75	未检出	符合
5	可分解致癌芳香胺染料		mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
6	耐水色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
7	耐酸汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
8	耐碱汗渍色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
9	耐摩擦色牢度	干摩[直向]	级	≥3-4	4-5	符合
		湿摩[直向]	级	≥3	4-5	符合
10	耐皂洗色牢度	原样变色	级	≥3-4	4	符合
		沾色[聚酯纤维]	级	≥3-4	4	符合
		沾色[棉]	级	≥3-4	4	符合
11	耐光色牢度		级	≥4	4	符合

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W020390-2#罗纹领子

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合

样品编号:26W020390-2#罗纹袖口

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合

备注： 1. pH值萃取介质为氯化钾溶液。
2. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。
3. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。
4. 1#项目的数据引自报告编号26W020390;2#项目的数据引自报告编号26W018581。
5. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。

以下空白。

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W021091

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海市民办尚德实验学校		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	上海威婷工贸有限公司		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1条
样品状态/描述	无异常/ 卡其色梭织		委托样品送到日期	2026-06-22
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015			
检测日期	2026-06-22		至	2026-06-25
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-06-25			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准



编制

陈雅静

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W021091大身

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
备注：1. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 2. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 3. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W021092

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海市民办尚德实验学校		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	上海威婷工贸有限公司		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1件
样品状态/描述	无异常/ 天蓝色针织		委托样品送到日期	2026-06-22
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015			
检测日期	2026-06-22		至	2026-06-25
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-06-25			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

施廷婷

编制

李沁怡

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W021092大身

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
备注：1. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 2. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 3. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W021093

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海市民办尚德实验学校		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	上海威婷工贸有限公司		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1条
样品状态/描述	无异常/ 藏青针织		委托样品送到日期	2026-06-22
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015			
检测日期	2026-06-22 至		2026-06-25	
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-06-25			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

乔丹

编制

李沁怡

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W021093大身

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
备注：1. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 2. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 3. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W021097

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海市民办尚德实验学校		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	上海威婷工贸有限公司		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1件
样品状态/描述	无异常/ 藏青条纹针织		委托样品送到日期	2026-06-22
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015			
检测日期	2026-06-22		至	2026-06-25
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-06-25			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

张虹

编制

李沁怡

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W021097大身

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
备注：1. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 2. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 3. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W021098

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海市民办尚德实验学校		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	上海威婷工贸有限公司		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1件
样品状态/描述	无异常/ 白色针织		委托样品送到日期	2026-06-22
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015			
检测日期	2026-06-22		至	2026-06-25
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-06-25			
备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。				

批准

乔丹

编制

李沁怡



上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W021098大身

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
备注：1. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 2. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 3. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W021104

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海市民办尚德实验学校		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	上海威婷工贸有限公司		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1条
样品状态/描述	无异常/ 深藏青梭织		委托样品送到日期	2026-06-22
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015			
检测日期	2026-06-22 至		2026-06-25	
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-06-25			
备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。				

批准

乔丹

编制

陈雅静

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W021104大身

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
备注：1. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 2. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 3. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W021108

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海市民办尚德实验学校		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	上海威婷工贸有限公司		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1件
样品状态/描述	无异常/ 蓝色梭织		委托样品送到日期	2026-06-22
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015			
检测日期	2026-06-22		至	2026-06-25
检测结论	详见检测结果汇总页		(盖章)	
			签发日期	2026-06-25

上海纺织集团检测标准有限公司
检测专用章

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

施廷婷

编制

陈雅静

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W021108大身

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
备注：1. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 2. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 3. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W021109

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海市民办尚德实验学校		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	上海威婷工贸有限公司		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1件
样品状态/描述	无异常/ 白色梭织		委托样品送到日期	2026-06-22
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015			
检测日期	2026-06-22 至		2026-06-25	
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-06-25			
备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。				

批准

乔丹

编制

戴玉芳

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W021109大身

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
备注：1. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 2. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 3. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W021110

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海市民办尚德实验学校		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	上海威婷工贸有限公司		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1件
样品状态/描述	无异常/ 白色梭织		委托样品送到日期	2026-06-22
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015			
检测日期	2026-06-22 至 2026-06-25			
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-06-25			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

乔丹

编制

戴玉芳

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W021110大身

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	51	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
备注：1. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 2. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W021111

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海市民办尚德实验学校		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	上海威婷工贸有限公司		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1件
样品状态/描述	无异常/ 蓝/藏青条纹梭织		委托样品送到日期	2026-06-22
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015			
检测日期	2026-06-22		至	2026-06-25
检测结论	详见检测结果汇总页		(盖章)	
			签发日期	2026-06-25

上海纺织集团检测标准有限公司
检测专用章

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

张虹

编制

戴玉芳

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W021111大身

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
备注：1. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 2. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 3. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W021112

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海市民办尚德实验学校		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	上海威婷工贸有限公司		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1件
样品状态/描述	无异常/ 藏青/白条纹梭织		委托样品送到日期	2026-06-22
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015			
检测日期	2026-06-22		至	2026-06-25
检测结论	详见检测结果汇总页		(盖章)	
			签发日期	2026-06-25

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

张虹

编制

戴玉芳

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W021112大身

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
备注：1. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 2. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 3. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W021113

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海市民办尚德实验学校		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	上海威婷工贸有限公司		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1件
样品状态/描述	无异常/ 蓝细条纹梭织		委托样品送到日期	2026-06-22
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015			
检测日期	2026-06-22 至 2026-06-25			
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-06-25			

备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。

批准

施廷婷

编制

戴玉芳

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W021113大身

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
备注：1. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 2. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 3. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W021114

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海市民办尚德实验学校		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	上海威婷工贸有限公司		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1条
样品状态/描述	无异常/ 深藏青针织		委托样品送到日期	2026-06-22
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015			
检测日期	2026-06-22 至 2026-06-25			
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-06-25			
备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。				

批准

施廷婷

编制

戴玉芳

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W021114大身

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
备注：1. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 2. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 3. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海纺织集团检测标准有限公司

报告编号:26W021115

第 1 页 共 3 页

检 测 报 告

样品名称	校服		检测类别	委托检测
型号规格	/		商标	/
委托单位	名称	上海市民办尚德实验学校		
	地址	/	电话	/
相关单位名称	上海威婷工贸有限公司		样品获取方式	快递
款号/批号/货号	/		委托样品数量	1件
样品状态/描述	无异常/ 蓝色针织		委托样品送到日期	2026-06-22
检测依据/判定依据	GB 31701-2015 GB/T 31888-2015			
检测日期	2026-06-22		至	2026-06-25
检测结论	详见检测结果汇总页 (盖章) 签发日期 2026-06-25			
备注：本报告中的符合性判定仅依据检测结果，不考虑其检测结果的不确定度。				

批准

张虹

编制

戴玉芳

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

样品编号:26W021115大身

检 测 结 果 汇 总					
序号	检测项目名称	单位	技术要求 B类	检测结果	单项判定
1	甲醛含量	mg/kg	≤75	未检出	符合
2	可分解致癌芳香胺染料	mg/kg	禁用 (≤20)	未检出	符合
备注：1. 甲醛含量：方法检出限为20mg/kg。“未检出”表示检测结果低于方法检出限。 2. 可分解致癌芳香胺染料：方法检出限：5mg/kg。“未检出”表示检测结果小于方法检出限。 3. 本机构不对客户提供的信息真实性负责。					
以下空白。					

上海纺织集团检测标准有限公司

检 测 报 告

检测情况说明	
样品特征 状态	
贴样	
其他 说明	

上海市民办尚德实验学校校服穿着制度

一、总则

为规范学生着装，培养学生良好的精神风貌和行为习惯，增强学生的集体荣誉感，根据国家有关规定，结合学校实际情况，制定本制度。

二、校服穿着规定

1、穿着时间：学生在校期间（包括上课、课间活动、集会等）以及学校组织的各项活动中、乘坐校车期间，应穿着校服。特殊情况（如体育课、艺术课等）可根据学校安排穿着特定服装。非在校期间，学生可自由选择穿着。

2、穿着要求：学生应穿着整洁、合体、符合规定的校服。不得随意改动校服款式，不得在校服上添加与校服无关的装饰物。保持校服干净整洁，不得污损、涂鸦或随意张贴标识。

3、校服种类：学校提供夏季、春秋季节和冬季校服，学生应根据季节变化选择穿着合适的校服。具体款式以学校公布的为准。

4、仪容仪表：穿着校服时，应注意个人仪容仪表，保持头发整洁，不佩戴夸张的首饰，不化妆，不染发，不留怪异发型。

5、特殊情况：因身体原因或其他特殊情况无法穿着校服的学生，需提前向班主任提出申请，经学部批准后，可穿着其他服装，但应保持整洁大方。

三、违规处理

对不按规定穿着校服的学生，学校将进行教育和引导；对于屡次违反校服穿着规定的学生，学校将通知家长，并根据学校相关规定进行处理。

四、其他

1、学校鼓励学生爱护校服，保持校服的整洁和完好。

2、学生对校服如有疑问或建议，可通过班主任或家委会向学校反映。

五、附则

1、本制度由学校制定，经学校校服管理小组和家委会全体会议通过后实施。

2、本制度自发布之日起施行。

上海市民办尚德实验学校

2026年3月

上海市民办尚德实验学校校服采购制度

一、总则

为规范学校校服采购工作，保障学生权益，确保校服质量，降低采购成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规和教育行政部门的规定，结合学校实际情况，制定本制度。

二、采购原则

- 1、公开透明原则：校服采购的全过程应公开透明，接受家长和社会监督。
- 2、公平竞争原则：采用公平、公正、公开的招标或比选方式选择供应商，确保所有符合条件的供应商享有平等的竞争机会。
- 3、质量优先原则：将校服质量放在首位，严格执行国家相关质量标准，确保学生穿着安全、舒适、健康。
- 4、物美价廉原则：在保证质量的前提下，力求价格合理，避免浪费，降低采购成本。
- 5、家委会参与原则：邀请家委会代表参与校服采购的各个环节，充分听取家长意见，保障学生权益。
- 6、执行“黑名单”制度：坚决不向列入市场监管部门“黑名单”的生产企业采购校服。已采购的做退货并上报处理，严禁不合格校服进入学校。

三、采购程序

- 1、需求调研：学校通过问卷调查、家长会等形式，了解学生对校服的需求，确定校服款式、数量、尺码等。
- 2、制定采购方案：根据需求调研结果，制定详细的校服采购方案，包括采购方式、评标标准、合同条款等。
- 3、发布招标公告：通过学校网站、教育行政部门指定平台等渠道发布招标公告，邀请符合条件的供应商参与投标。
- 4、资格审查：对投标供应商进行资格审查，确保其资质符合要求。
- 5、样品展示与评标：组织专家和家委会代表对供应商提供的样品进行评审，根据预先制定的评标标准，选择合适的供应商。
- 6、签订合同：与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。
- 7、生产和验收：监督供应商按合同约定进行生产，并对成品进行严格验收，

确保质量符合要求。

8、付款：按照合同约定支付货款。

9、售后服务：供应商提供完善的售后服务，包括退换货、维修等。

四、监督管理

1、学校成立校服采购监督小组，负责监督校服采购的全过程。

2、家委会代表可参与校服采购的各个环节，对采购过程进行监督。

3、接受社会监督，公开采购信息，接受投诉和举报。

五、附则

1、本制度由学校制定，经学校校服管理小组和家委会全体会议通过后实施。

2、本制度自发布之日起施行。

上海市民办尚德实验学校

2026 年 3 月